

Medžiaga

Klijavimui ir montavimui skirta pagalbinė elastomerinė EPDM kaučiuko juosta, padengta lipniu ir / arba specialiu lipniu sluoksniu.

Pakuotė

ME220 tiekama 25 m ritinėliais.

Tiekimo forma

Storis x plotis mm	lygi plėvė lė	SK* juostos 20 mm	visą paviršių dengiantis neauštinis audinys**
0,75 x 100	302619**	302632	-
0,75 x 150	302620	302633	-
0,75 x 200	302621	302634	-
0,75 x 250	302622	302635	-
0,75 x 300	302623	302636	-
0,75 x 350	302624	302637	-
0,75 x 400	302625	302638	-
0,75 x 500	302626	302639**	-
0,75 x 600	302627**	-	-
1,20 x 100	302628**	-	-
1,20 x 100	302668**	302684	-
1,20 x 150	302669**	302685	-
1,20 x 200	302670	302686	302719**
1,20 x 250	302671	302687	-
1,20 x 300	302672	302688	315578**
1,20 x 350	302673**	302689	-
1,20 x 400	302674	302690	502590**
1,20 x 500	302675	302691	-
1,20 x 600	302676**	-	-
1,20 x 700	302677**	-	-

ritinėlio ilgis 25 m

* SK= lipni danga (skaidri / išorinis rėmas)

** Pagal užklausą (neturime sandėlyje)
Variantai su ranteliu pagal užklausą

Ilgio tolerancijos pagal DIN 7715 P3, pločio matmenims taikoma $\pm 2,5$ mm tolerancija. Lipnios dangos atstumas nuo šoninio krašto yra nuo 1 iki 6 mm.

Atskira pakuotė su EAN kodu

Užsakymo Nr.	Storis x plotis	Ritinėlio ilgis	Kiekis dėžėje, mm	
		m	ritinėliais	iš viso, m
390279	1,20 x 300	25	1	25,00

1 lipni juosta, 20 mm, be butilo juostos

Techniniai duomenys

Savybės	Standartas	Klasifikacija
Medžiaga	-	sintetinis EPDM kaučiukas
Statybinės medžiagos klasė	DIN 4102	B2, P-NDS04-531
Storis	-	0,75 mm x 1,2 mm
Atsparumas UV spinduliutei ir atmosferos sąlygoms	-	taip
Difuzinė varža	-	32 000 μ
Atsparumas plėšimui	-	>6,5 N/mm ²
Kerpamasis stipris	-	>25 kN/m
Tįsumas	-	min. 300 %
Naudojimo temperatūra	-	nuo +5 °C iki +35 °C
Atsparumas temperatūrai	-	nuo -40 °C iki +130 °C ¹⁾
Laikymo temperatūra	-	- +5°C iki +25°C
Laikymo laikas	-	neribotas (EPDM kaučiukui)
		36 mėn. (neauštinio audinio dangai)
		12 mėn. (SK juostai)



ME220

EPDM juosta

1,2 mm storio ME220 EPDM juosta yra skirta stogo ir balkono jungtims ir prie žemės esančioms zonoms sandarinti pagal DIN 18195 (DIN 18531, DIN SPEC 20000-201 ir DIN 18533 bei DIN SPEC 20000-202 reikalavimus). Taip pat galima naudoti kaip 0,75 mm storio fasadų sandariklį.

Mūsų kokybės sertifikatai

[EMICODE EC1PLUS](#)

Produkto privalumai

- Ypač atsparus oro sąlygoms ir temperatūrai.
- Didelis tįsumas.
- Variantą su neauštinu audiniu galima aptinkuoti.

1) lygi plėvelė, padengta plėvelė – iki +80 °C

Pasiruošimas

- Klijuojamieji paviršiai turi būti visiškai sausi, ant jų negali būti alyvos, tepalo, dulkių ir kitų antiadhezinių medžiagų.

Naudojimas

- Išvyniokite ME220 nuo ritės ir atkirpkite reikiamą ilgį.
- Padenkite klijuojamus paviršius (juostą ir / arba pagrindą) OT015 EPDM klijais arba CT113 EPDM klijais.
- Rekomenduojame klijuoti ant pagrindo su 50 mm persidengimu. Jei reikia, persidengimas gali būti didesnis – kad juosta nenuslystų. Lipnioji dalis (SK) turi būti visu paviršiumi klijuojama ant pagrindo.
- Prispauskite EPDM juostą ant pagrindo ir prireikus vėl atleiskite, kad nuo didelių paviršių nugaruotų klijų tirpikliai.
- Po to priklijuokite EPDM juostą ir kruopščiai prispauskite išlygindami voleliu.
- EPDM juostą galima tiesiogiai klijuoti lipnia puse (SK) ir išlyginti voleliu (SK – ant lygaus pagrindo, pvz., PVC). Atsižvelgiant į klijavimo paviršių, jį gali tekti padengti paruošiamuoju ekologiško ME904 butilo ir bitumo grunto sluoksniu (naudojant EPDM klijus nereikia grunto, jei medžiagos naudojamos tinkamai ir profesionaliai). Montuodami ME220 EPDM juostą jos neįtempkite.
- Juosta prie lango papildomai montuojama naudojant prispaudžiamąją lentelę, juostelę arba kitą tvirtinimo priemonę, aprašytą standarte DIN 18195.
- Variantas su neaustiniu audiniu naudojamas tam, kad būtų paprasčiau apdirbti audinio pusę, pvz., tinkuoti.

Saugos pastaba

Naujausių saugos duomenų lapo versiją rasite adresu www.illbruck.de.

„i3“ papildoma garantija

Užsakovui garantuojame, kad produktas yra nepralaidus orui ir vandeniui, jį naudojant užtikrinamas langų tarpų termoizoliacinis užpildymas. Jei naudojant sistemą neužtikrinamos minėtos savybės, bendrovė „tremco illbruck“ pirmuosius 5 metus po produkto įsigijimo įsipareigoja naudotojui padengti 100 % produkto pakeitimo išlaidų. Nuo 6-ųjų iki 8-ųjų metų bendrovė įsipareigoja padengti 60 %, o nuo 9-ųjų iki 10-ųjų metų – 20 % pakeitimo išlaidų. Užsakovas privalo per 1 mėnesį bendrovei „tremco illbruck“ pateikti montavimo darbų užbaigimą patvirtinančius dokumentus ir „i3“ produktų važtaraščius. Išsamias garantijos teikimo sąlygas ir pranešimo apie darbų užbaigimą formuliarą rasite adresu www.illbruck.com/de_DE/i3 arba šios informacijos galite pasiteirauti paskambinę tel. 02203 57550–600.

Sertifikatai



Techninė priežiūra

Prireikus visada galite susisiekti su „tremco illbruck“ technologijų taikymo specialistais telefonu 02203 57550-600.

Papildoma informacija

Čia pateikiamos tik bendrosios instrukcijos. Dirbdamas su skirtingomis medžiagomis, naudotojas kaskart turi išbandyti ir patikrinti, ar medžiaga tinkama naudoti

konkrečiu atveju.

Gamintojas pasilieka teisę atlikti techninius produkto pakeitimus. Naujausią produkto informacijos versiją rasite adresu www.illbruck.de.

tremco illbruck GmbH
Werner-Haeppl-Straße 1
92439 Bodenwöhr

Vokietija

Tel. +49 9434 208-0

Faks. +49 9434 208-230



info.de@illbruck.com
illbruck.com www.tremco-illbruck.de