illbruck
making it perfect.

Medžiaga

Polietileno kopolimerų plėvelė su neaustinio audinio danga

Pakuotė

Visu paviršiumi prilimpantis 25 m ilgio ritinėliais tiekiamas produktas

Tiekimo forma

Užsakymo Nr.	pločiui	Kiekis	dėžėje
	mm	Ritinėliai	Iš viso, m
397054	70	4	100,00
397055	100	3	75,00
397056	140	2	50,00
399043	200	1	25,00

Ilgio tolerancijos pagal DIN 7715 P3,
pločio matmenų tolerancija +/-2,5 mm

Techniniai duomenys

Aprašymas	Standartas	Klasifikacija
Statybinės medžiagos klasė	4102	B2 (P-NDS04-961)
Pralaidumas vandens garams*	-	maždaug 10 m
Pralaidumas orui	EN 1026	<0,1
Lipnumas**	EN 1939 / procedūros	>25 N / 25 mm
Paslankumas		10 % išsitempimas išilgai ir skersai
Medžiagos storis		0,4 mm
Suderinamumas su tradicinėmis statybinėmis medžiagomis	-	taip
Atsparumas temperatūrai	-	nuo -40 °C iki +80 °C
Naudojimo temperatūra***	-	nuo -5 °C iki +40 °C
Laikymas	-	Originaliame inde, vėsioje, sausoje ir nuo šalčio apsaugotoje vietoje
Laikymo laikas	-	2 metai

* Plėvelė / derinys su neaustiniu audiniu
** Duomenys gali skirtis atsižvelgiant į temperatūrą ir oro drėgmę
*** atsižvelgiant į lauko temperatūrą reikia naudoti „illbruck“ gruntą

Pasiruošimas

- Klijuojamieji paviršiai turi būti visiškai sausi, ant jų negali būti alyvos, tepalo, dulkių ir kitų antiadhezinių medžiagų.
- Ant labai akytų ir drėgnų pagrindų bei esant labai žemai temperatūrai rekomenduojame paviršių padengti pradiniu ekologiško ME904 butilo ir bitumo grunto sluoksniu.

Vidinė langų juosta VV

Ši visu paviršiumi prilimpanti plėvelė su neaustiniu audiniu

yra specialiai skirta langams sandarinti iš vidinės pusės, tarp rėmo ir mūro. Ji ypač elastinga, o dėl papildomos lipnios juostelės gali būti tvirtinama viena ar abiem pusėmis ant audinio paviršiaus. Be to, dėl neaustinio audinio dangos galima tinkuoti visą plėvelės paviršių, ji puikiai prilimpa prie daugelio įprastų pagrindų, pvz., mūro, kietos PVC dangos, kalkakmenio, metalo, medienos ir izoliacinių juostų (EPS, XPS, kietojo PUR putplasčio).

Produkto privalumai

- Prilimpa visu paviršiumi.
- Galima aptinkuoti.
- Ypač elastinga naudojant ant nelygių pagrindų.
- Paprasta, greita ir praktiška naudoti.
- Dengiamasis popierius pažymėtas įrantomis.
- Galima perklijuoti.

ME350

Vidinė langų juosta VV

Naudojimas

- Nuvyniokite juostą nuo ritės ir nukirpkite palikdami maždaug 5 cm užlaidą (matuokite pagal elementą).
- Užklijuokite juostelę vidine lipnia puse ant elemento. Rekomenduojame išlyginti voleliu. Atlikite analogiškus veiksmus iš visų sandarinamo elemento pusių.
- Sumontuokite elementą.
- Užpildykite visą tarpą tarp elemento ir konstrukcijos naudodami tinkamą sandarinamąją medžiagą.
- Priklijuokite juostelę visu paviršiumi ant besiribojančios konstrukcijos. Prireikus padenkite tinkamu gruntu ir išlyginkite voleliu. (pav. 1)
- Atkreipkite dėmesį į persidengimus kampuose ir juostų sandarumą.
- Neaustiniu audiniu dengtą juostų pusę galima tinkuoti įprastais skiediniais ir tinkais arba nudažyti dispersiniais dažais, kuriuose nėra tirpiklių. (2 pav.)

1 pav.

2 pav.

Galimas sprendimas: ME350 vidinė langų juosta VV FM230 langų putos + TP600 illmod 600

ME350

Vidinė langų juosta VV



Galimas sprendimas: ME350 vidinė langų juosta VV FM230 langų putos + ME351 išorinė langų juosta VV

Pastaba

Netyčia suglaustos lipniosios juostos pusės prilimpa ne iškart. Jas galima atskirti ir perklijuoti.

Visas lipnios tvirtinimo juostos paviršius turi turėti kontaktą su rėmu, antraip gali tinkamai neprikibti.

Ekologiškas ir netaršus ME904 butilo ir bitumo gruntas gali būti naudojamas nuo -10 °C, pasižymi trumpu nugaravimo laiku.

Gruntas tiekiamas dėžėje (6 skardinės po 1 l) arba 5 l skardinėje.

Saugos pastaba

Naujausią saugos duomenų lapo versiją rasite adresu www.illbruck.de.

Sertifikatai

Techninė priežiūra
Prireikus visada galite susisiekti su „tremco illbruck“ technologijų taikymo specialistais telefonu 02203 57550-600.

Papildoma informacija
Čia pateikiamos tik bendrosios instrukcijos. Dirbdamas su skirtingomis medžiagomis, naudotojas kaskart turi išbandyti ir patikrinti, ar medžiaga tinkama naudoti konkrečiu atveju.

Gamintojas pasilieka teisę atlikti techninius produkto pakeitimus. Naujausią produkto informacijos versiją rasite adresu www.illbruck.de.

tremco illbruck GmbH & Co. KG
Werner-Haepp-Straße 1
92439 Bodenwöhr
Vokietija
Tel. +49 9434 208-0
Faks. +49 9434 208-230

info.de@tremco-illbruck.com www.tremco-illbruck.de