

Medžiaga

Sandarinamoji butilkaučiuko juosta, vienoje pusėje padengta plastiko ir aliuminio plėvele

Forma

Pilkas lipnios juostos ritinėlis su šonuose išsikišančiu dengiamuoju popieriumi

Tiekimo forma

Užsakymo Nr.	Plotis x storis mm	Ritinėlio ilgis m	Kiekis dėžėje	
			Ritinėliai	Iš viso, m
309517	60 x 0,7	25,00	4	100,00
309519	100 x 0,7	25,00	3	75,00
309520	150 x 0,7	25,00	2	50,00
304170	50 x 1,2	25,00	6	150,00
304171	75 x 1,2	25,00	4	100,00
304172	100 x 1,2	25,00	3	75,00
304173	150 x 1,2	25,00	2	50,00

Techniniai duomenys

Savybės	Standartas	Klasifikacija
Statybinės medžiagos klasė	DIN 4102 B2, normaliai degus produktas	
Cheminis sandarinamosios masės pagrindas	-	butilkaučiukas
Pralaidumas vandens garams	-	Sd vertė > 1500 m
Atsparumas UV spinduliotei ir oro sąlygoms (aliuminio plėvelės)	-	10 m.
Naudojimo temperatūra	-	nuo +5 °C iki
+40 °C Atsparumas temperatūrai	-	nuo -40 °C iki +80 °C
Laikymo laikas: butilo ir aliuminio juosta, butilo ir bitumo gruntas	-	12 mėn.
Laikymo temperatūra: butilo ir aliuminio juosta, butilo ir bitumo gruntas	-	nuo +10 °C iki +25 °C

Pasiruošimas

- Klijuojamieji paviršiai turi būti visiškai sausi, be alyvos, tepalo, dulkių ir kitų antiadhezinių medžiagų.
- Smarkiai akytus pagrindus (betono, dujinio betono, tinko ir pan.) bei persidengiančias butilo juostas rekomenduojame dengti ME901 butilo ir bitumo gruntu, ME902 purškiamuoju butilo ir bitumo gruntu arba ME904 ekologišku butilo ir bitumo gruntu be tirpiklių.
- Atkreipkite dėmesį: didesniame nei žmogaus kūno aukštyje butilo juostos negalima montuoti nesutvirtintos. Prireikus tarpus tarp lubų ir pertvaros reikia aptinkuoti arba po jais sumontuoti profilį.



ME402

Aliumininė butilo juosta

Juosta su viena lipnia puse yra skirta jungčių, siūlių, sandūrų arba persidengimų sandarinimui, taisymui arba renovacijai patalpose ir

lauke, kai reikalingas orui ir vandens garų difuzijai nepralaidus sandarinimas (pvz., montuojant langus ir atliekant fasado statybos darbus). Prireikus būtina

naudoti tinkamą gruntą.

Produkto privalumai

- Be grunto prikimba ant daugelio paviršių.
- Atsparus UV spinduliotei ir oro sąlygoms.
- Nepralaidus oro ir vandens garams.

Naudojimas

- Paviršius nuvalykite ir, jei reikia, padenkite gruntu.
- Išvyniokite ME402 nuo ritės ir atkirpkite reikiamą ilgį.
- Nuplėšę plėvelę užklijuokite juostą ant klijuojamo paviršiaus ir kruopščiai išlyginkite voleliu (nesulamdykite ir nesuklostuokite juostos). Nekllokite skersai stogo zonoje (nuo sniego ir ledo apkrovos juosta gali atsiklijuoti).
- Minimalus butilo juostos klijavimo plotis, priklausomai nuo paviršiaus, turi būti maždaug 2 cm.

Pastaba

Sandarinant langų ir durų jungtis prie balkonų arba terasų būtina laikytis DIN 18195 reikalavimų.

ME901 butilo ir bitumo gruntas (rišamoji medžiaga):

nugaravimo laikas maždaug 10–40 min., priklauso nuo temperatūros
Sąnaudos maždaug 125 ml/m² arba maždaug 200 ml/l, esant 4 cm pločiui (priklauso nuo paviršiaus akytumo). Gruntas tiekiamas dėžėje (12 skardinių po 1 l) arba 5 l skardinėje.

ME902 purškiamas butilo ir bitumo gruntas: maždaug 50 m su viena

skardine / 25 m – ant smarkiai įgeriančių pagrindų.

Dėžėje 12 skardinių po 500 ml.

ME 904 ekologiškas butilo ir bitumo gruntas: be tirpiklių, itin

netaršus, galima naudoti nuo -10 °C, trumpas nugaravimo laikas. Gruntas tiekiamas dėžėje (6 skardinėse po 1 l) arba 5 l skardinėje.

Saugos pastaba

Naujausią saugos duomenų lapo versiją rasite adresu

www.illbruck.de.

Techninė priežiūra

Prireikus visada galite susisiekti su „tremco illbruck“ technologijų taikymo specialistais telefonu 02203 57550-600.

Papildoma informacija

Čia pateikiamos tik bendrosios instrukcijos. Dirbdamas su skirtingomis medžiagomis, naudotojas kaskart turi išbandyti ir patikrinti, ar medžiaga tinkama naudoti konkrečiu atveju.

Gamintojas pasilieka teisę atlikti techninius produkto pakeitimus. Naujausią produkto informacijos versiją rasite adresu www.illbruck.de.



tremco illbruck GmbH
Werner-Haepf-Straße 1
92439 Bodenwöhr
Vokietija
Tel. +49 9434 208-0
Faks. +49 9434 208-230

info.de@tremco-illbruck.com www.tremco-illbruck.de