

Medžiaga

Polimerų tirpalas

Forma

Skaidrus, 1 ir 5 l skardinė arba bakelis

Tiekama forma

Užsakymo Nr.	Tiekama forma	Kiekis, l	Kiekis dėžėje
304180	Skardinė	1	12 skardinių
302611	Skardinė	5	1 skardinė

Techniniai duomenys

Savybės	Klasifikacija
Bazė	sintetinis kaučiukas
Sistema	su tirpikliais
Nugaravimo laikas esant +20 °C	maždaug 10 min.
Nugaravimo laikas esant +5 °C	maždaug 20 min.
Nugaravimo laikas esant ±0 °C	maždaug 30 min.
Nugaravimo laikas esant -5 °C	maždaug 40 min.
Plėvelės susidarymo laikas esant +20 °C	8 val.
Naudojimo temperatūra	nuo -5 °C iki +40 °C
Atsparumas temperatūrai	nuo -30 °C iki +70 °C
Tiekama forma	1 ir 5 l skardinė
Stabilumas laikant neatidarytą (nuo +5 °C iki +25 °C)	12 mėn.
Sąnaudos priklauso nuo pagrindo, esant 4c pločiui	1 l = maždaug 200 m

Pasiruošimas

- Pagrindas turi būti sausas ir ant jo neturi būti dulkių ir riebalų. Pašalinkite betono ir cemento apnašų likučius.
- Dažų likučius ir impregnavimo priemones būtina pašalinti nuo sukibimo paviršiaus.

Naudojimas

- Tolygiai ir kruopščiai padenkite pagrindą. Prireikus uždenkite lipniąja juosta paviršius, kurių nereikia padengti. Galima naudoti esant ne žemesnei nei – 5 °C temperatūrai.
- Saugokite paviršių nuo dulkių, drėgmės ir t. t. Visada laikykite gerai uždarytą pakuotę. Nugaravimo laikas esant +20 °C temperatūrai yra maždaug 10 min., o esant –5 °C temperatūrai – maždaug 40 min.

Valymas

Iškart nuvalykite purslus. Apklijuokite ir apsaugokite gretimus paviršius.

Nurodymas

ME901 nėra suderinamas su apdailos dangomis. Tirpikliai gali suminkštinti dažus, laką ir plastikus. Pirmiausia patikrinkite medžiagų suderinamumą.

Partijos numeris nurodytas ant apatinės indo dalies.



ME901

Butilo ir bitumo gruntas

Gruntas yra skirtas naudoti kaip rišamoji medžiaga ir optimaliam sukibimo paviršių paruošimui, kartu naudojant „illbruck“ butilo ir bitumo juostas bei lipniąsias juostas.

Produkto privalumai

- Pagerina sukibimą
- Paprastai sutvirtina paviršių
- Trumpas nugaravimo laikas

Saugos nurodymas

Naujausią saugos duomenų lapo versiją rasite internete, adresu

www.illbruck.de

Techninė priežiūra

Jums pageidaujant visada galite susisiekti su „tremco illbruck“ technologijų taikymo specialistais telefonu 02203 57550-600.

Papildoma informacija

Čia pateikti tik bendrieji nurodymai. Kadangi nuo mūsų nepriklauso naudojimo ir taikymo

sąlygos ir gali būti naudojama daug skirtingų medžiagų, naudotojas pats turi atlikti pakankamai bandymų, kad patikrintų, ar medžiaga tinkama naudoti konkrečiu atveju. Galimi techniniai pakeitimai. Naujausią versiją rasite internete, adresu www.illbruck.de.



tremco illbruck GmbH
Werner-Haepf-Straße 1
92439 Bodenwöhr
Vokietija
Tel. +49 9434 208-0
Faks. +49 9434 208-230

info.de@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.de