

Medžiaga

Polimerų tirpalas

Forma

Skaidrus

Tiekiamą forma

Užsakymo Nr.	Tiekiamą forma	Kiekis, ml	Kiekis dėžėje
309707	Flakonas	500	12 skardinių

Techniniai duomenys

Savybės	Klasifikacija
Bazė	sintetinis kaučiukas
Sistema	su tirpikliais
Nugaravimo laikas esant: +20 °C	maždaug 10 min.
Nugaravimo laikas esant: +5 °C	maždaug 20 min.
Nugaravimo laikas esant: 0 °C	maždaug 30 min.
Nugaravimo laikas esant: -5 °C	maždaug 40 min.
Nugaravimo laikas esant: -10 °C	maždaug 50 min.
Naudojimo temperatūra	nuo -5 °C iki +40 °C
Atsparumas temperatūrai	nuo -30 °C iki +70 °C
Tiekiamą forma	500 ml aeros. flakonas
Sąnaudos (pgl. pagrindą) esant 4 cm pločiui	maždaug 50 m
Snaudos naudojant kaip purškiamus klijus	maždaug 100–150 g/m² klijuojamam paviršiui
Laikymo temperatūra	nuo +5 °C iki +25 °C
Stabilumas laikant	neatidarytą 18 mėn.

Pasiruošimas

- Pagrindas turi būti sausas, ant jo neturi būti dulkių ir riebalų. Pašalinkite betono ir cemento apnašų likučius.
- Dažų likučius ir impregnavimo priemones būtina pašalinti nuo sukibimo paviršiaus.

Naudojimas

Gruntas

- Užpurškite tolygiai ir kruopščiai ant pagrindo. Galima naudoti esant ne žemesnei nei -5 °C temperatūrai. Laikykitės minimalios +5 °C laikymo temperatūros ir nugaravimo laiko!
- Jei paviršius įgertų daug skysčio, pakartokite minėtą veiksmą. Smarkiai įgeriančius arba labai šiuurkščius ir trupančius pagrindus pirmiausia reikia teptuku padengti ME901 butilo ir bitumo gruntu, kuris tiekiamas skardinėje. Uždenkite gretimus paviršius ir grindis.

Purškiami klijai

- Apipurškite abi sujungiamas dalis ME902 klijais.
- Sujunkite dalis per plėvelės susidarymo laiką (maždaug per 15 min.) ir gerai prispauskite vieną prie kitos.



Reguliuojama purškimo galvutė

ME902

Purškiamas butilo ir bitumo gruntas

Gruntas taip pat skirtas naudoti kaip rišamoji medžiaga

ir optimaliam sukibimo paviršių paruošimui naudojant butilo, bitumo ir lipniąsias juostas, pvz., „illbruck ME508“. Taip pat produktą galima naudoti kaip purškiamus kontaktinius klijus.

Produkto privalumai

- Purškiamas ir paprastai naudojamas
- Trumpas nugaravimo laikas
- Gerai suklijuoja ir sutvirtina paviršių
- Optimalus sukibimas
- Purškiami klijai lygiems paviršiams

Nurodymai

- Purškimo atstumas – maždaug 30 cm.
- Prieš apipurkšdami uždenkite nesureagavusias PUR putas. Saugokite apipurkštą paviršių nuo dulkių, drėgmės ir t. t.
- Geriausias apipurškimo rezultatas ir išeiga užtikrinami produktą laikant patalpos temperatūroje.
- Kai darote darbo pertrauką, nuvalykite puršiklio galvutę „Illbruck“ pistoletų valikliu suvilgyta šluoste.
- Galima nustatyti 3 purškimo galvutės intensyvumo lygmenis, kurie pažymėti ant flakono kakliuko – L(ow) (mažas), M(edium) (vidutinis) ir H(igh) (didelis)

Valymas

Iškart nuvalykite pūslus. Apklijuokite ir apsaugokite gretimus paviršius.

Nurodymas

ME902 nėra suderinamas su apdailos dangomis. Tirpikliai gali suminkštinti dažus, laką ir plastikus. Būtina patikrinti, ar produktas suderinamas su šalia esančiomis medžiagomis.

Saugos nurodymas

Naujausią saugos duomenų lapo versiją rasite internete, adresu www.illbruck.de.

Techninė priežiūra

Jums pageidaujant visada galite susisiekti su „tremco illbruck“ technologijų taikymo specialistais telefonu 02203 57550-600.

Papildoma informacija

Čia pateikti tik bendrieji nurodymai. Kadangi nuo mūsų nepriklauso naudojimo ir taikymo

sąlygos ir gali būti naudojama daug skirtingų medžiagų, naudotojas pats turi atlikti pakankamai bandymų, kad patikrintų, ar medžiaga tinkama naudoti konkrečiu atveju. Galimi techniniai pakeitimai. Naujausią versiją rasite internete, adresu www.illbruck.de.



tremco illbruck GmbH
Werner-Haepf-Straße 1
92439 Bodenwöhr
Vokietija
Tel. +49 9434 208-0
Faks. +49 9434 208-230

info.de@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.de