

Medžiaga

Stireno kaučiukas

Pakuotė

OT015 tiekiamas 600 ml talpos aliuminiame maišelyje.



Tiekama forma

Užsakymo Nr.	Spalva	Kiekis
304225	juoda	600 ml

Kiekis dėžėje: 12 maišelių
* įsk. 3 antgalius pailgiems maišeliams, kiekvienoje dėžėje. Daugiau antgalių galima užsisakyti.

Techniniai duomenys

Savybės	Klasifikacija
Fizikinė savybė	pasta
Tankis	maždaug 1,10 g/cm ³
Atsparumas temperatūrai	iki +60 °C
Naudojimo temperatūra	nuo +5 °C iki +35 °C
Sąnaudos	maždaug 200–300 g/m ²
Tirpiklių nugaravimo (džiūvimo) laikas*	maždaug 30 s
Plėvelės susidarymo laikas*	maždaug 10 min.
Laikymo temperatūra	nuo +15 °C iki +25 °C
Laikymo trukmė	12 mėn., originalioje pakuotėje

Pasiruošimas

- Klijuojamieji paviršiai turi būti visiškai sausi, ant jų neturi būti alyvos, tepalo, dulkių ir kitų antiadhezinių medžiagų.

Naudojimas

- Užtepkite OT015 EPDM plėvelės klijų ant klijuojamojo paviršiaus.
- Prispauskite EPDM plėvelę ant pagrindo ir prireikus vėl atleiskite, kad nuo didelių paviršių nugaruotų klijų tirpikliai.
- Po to priklijuokite EPDM plėvelę ant numatyto pagrindo ir kruopščiai išlyginkite prispaudimo voleliu (tinkamai ir kokybiškai paruošus nereikia naudoti grunto).
- Montuokite plėvelę prie langų papildomai naudodami prispaudimo siauralentę, fiksavimo juostą arba kitą tvirtinimo priemonę, atitinkančią DIN 18195 standarto reikalavimus.
- Uždarose patalpose būtina užtikrinti pakankamą ventilaciją.

Saugos nurodymas

Naujausią saugos duomenų lapo versiją rasite internete, adresu www.illbruck.de.

OT015

EPDM plėvelės klijai



Šie EPDM plėvelės klijai yra stireno kaučiuko pagrindo tirpikliniai klijai, skirti „illbruck“ EPDM plėvelėms klijuoti ant įprastų statybinių pagrindų, pvz., betono, mūro, medienos, aliuminio, plieno ir daugelio skiestųjų bitumų, o taip pat persidengiantiems EPDM plėvelės sujungimams klijuoti.

Produkto privalumai

- Labai geras atsparumas klimatiniam ir terminiam poveikiui
- Puikiai klijuoja ant betono, tinko, plieno ir aliuminių skardų

Sertifikatai



Techninė priežiūra

Jums pageidaujant visada galite susisiekti su „tremco illbruck“ technologijų taikymo specialistais telefonu 02203 57550-600.

Papildoma informacija

Čia pateikti tik bendrieji nurodymai. Kadangi nuo mūsų nepriklauso naudojimo ir taikymo

sąlygos ir gali būti naudojama daug skirtingų medžiagų, naudotojas pats turi atlikti pakankamai bandymų, kad patikrintų, ar medžiaga tinkama naudoti konkrečiu atveju. Galimi techniniai pakeitimai. Naujausią versiją rasite internete, adresu www.illbruck.de.



tremco illbruck GmbH & Co. KG
Werner-Haepf-Straße 1
92439 Bodenwöhr
Vokietija
Tel. +49 9434 208-0
Faks. +49 9434 208-230

info.de@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.de