

## Medžiaga

Apvalus uždarųjų akučių polietileno putplasčio profilis pagal DIN 18540.

## Forma

Pilkas, matuojamas produktas

## Tiekiamą formą

Užs. Nr.	Ø / skersmuo, mm	Atskira juosta, ilgis, m	Kiekis dėžėje, vnt.	Pakuotės dydis
304134	6	1500,00	1 matuojamas	Didelė pakuotė
304126	10	600,00	1 matuojamas	Didelė pakuotė
304127*	15	250,00	1 matuojamas	Didelė pakuotė
304128*	20	150,00	1 matuojamas	Didelė pakuotė
304129*	25	100,00	1 matuojamas	Didelė pakuotė
304130*	30	80,00	1 matuojamas	Didelė pakuotė
304132*	40	2,00	120m	Didelė pakuotė
304133*	50	2,00	84 m	Didelė pakuotė
396169**	6	6,00	15 maišelių	6 m maišelyje
396170**	8	6,00	12 maišelių	6 m maišelyje
396171**	10	6,00	10 maišelių	6 m maišelyje
396105***	15	6,00	10 maišelių	6 m maišelyje
396106***	20	6,00	7 maišelių	6 m maišelyje
396107***	25	6,00	5 maišelių	6 m maišelyje
315844	6	50,00	1 ritinys	Dėžėje su dozatoriumi
398612	8	50,00	1 ritinys	Dėžėje su dozatoriumi
391833	10	50,00	1 ritinys	Dėžėje su dozatoriumi
320948	15	50,00	1 ritinys	Dėžėje su dozatoriumi
320949	20	50,00	1 ritinys	Dėžėje su dozatoriumi
320950	25	50,00	1 ritinys	Dėžėje su dozatoriumi
398613	30	50,00	1 ritinys	Dėžėje su dozatoriumi

\* su ertme

\*\* plėvelėje + informacija

\*\*\* su ertme, plėvelėje + informacija

## Techniniai duomenys

Savybės	Standartas	Klasifikavimas
Tariamasis tankis		Maždaug 25 kg/m <sup>2</sup>
Paviršiaus struktūra		Su uždarosiomis akutėmis
Atsparumas terminiam poveikiui		Nuo -40 °C iki +100 °C
Statybinių medž. kl. / degumo kl. DIN 4102 1 dalis, B2 (normaliai degi). Klasė EN 13501-1		
Vandens talpa	DIN 53495	0,5 % tūrio
Šilumos laidumo koeficientas		$\lambda = 0,038 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

## Naudojimas

- Suspausdami įterpkite PR102 į ertmes ir tarpus.
- Įstumkite profilį į tarpą taip, kad gautumėte sandarinamosios medžiagos gamintojo nurodytą tarpo matmenį.
- Įdėkite profilį į tarpą netempdami. Sudurdami dvi dalis šiek tiek prispauskite galus.
- Deformacinė siūlė turi būti užpildoma pagal DIN 18540 reikalavimus.

## Nurodymas

Dėkite PR102 nenaudodami smailaus daikto, nes antraip gali būti pažeidžiamas dujoms nepralaidus apvalkalas ir sandarinamojoje medžiagoje gali atsirasti dujų pūslelių.



## PR102

### Apvali PE juosta



Ši apvali juosta yra skirta deformacinėms siūlėms, jungiamosioms siūlėms, profilinei stiklo sandarikliams ir t. t. sandarinti patalpose ir lauke.

### Produkto privalumai

- Su uždarosiomis akutėmis pagal DIN 18540
- B2 (normaliai degus), patikrintas pagal DIN 4102 1 dalį
- Atstumia vandenį

## Saugos nurodymas

Naujausią saugos duomenų lapo versiją rasite internete, adresu [www.illbruck.de](http://www.illbruck.de).

### „i3“ papildoma garantija

Užsakovui garantuojame, kad produktas yra nepralaidus orui ir vandeniui bei jį naudojant užtikrinamas langų tarpų termoizoliacinis užpildymas. Jei naudojant sistemą neužtikrinamos minėtos savybės, bendrovė „tremco illbruck“ pirmuosius 5 metus po produkto įsigijimo įsipareigoja naudotojui padengti 100 % produkto pakeitimo išlaidų. Nuo 6-ųjų iki 8-ųjų metų po produkto įsigijimo bendrovė įsipareigoja padengti 60 %, o nuo 9-ųjų iki 10-ųjų metų po produkto įsigijimo – 20 % pakeitimo išlaidų. Užsakovas privalo per 1 mėnesį bendrovei „tremco illbruck“ pateikti įmontavimo darbų užbaigimą patvirtinančius dokumentus ir „i3“ produktų važtaraščius. Išsamias garantijos sąlygas ir pranešimo apie darbų užbaigimą formuliarą rasite internete, adresu [www.illbruck.com/de\\_DE/i3](http://www.illbruck.com/de_DE/i3) arba dėl šios informacijos galite pasiteirauti paskambinę tel. 02203 57550–600.

## Sertifikatai



### Techninė priežiūra

Jums pageidaujant visada galite susisiekti su „tremco illbruck“ technologijų taikymo specialistais telefonu 02203 57550-600.

### Papildoma informacija

Čia pateikti tik bendrieji nurodymai. Kadangi nuo mūsų nepriklauso naudojimo ir taikymo

sąlygos ir gali būti naudojama daug skirtingų medžiagų, naudotojas pats turi atlikti pakankamai bandymų, kad patikrintų, ar medžiaga tinkama naudoti konkrečiu atveju. Galimi techniniai pakeitimai. Naujausią versiją rasite internete, adresu [www.illbruck.de](http://www.illbruck.de).



tremco illbruck GmbH & Co. KG  
Werner-Haepf-Straße 1  
92439 Bodenwöhr  
Vokietija  
Tel. +49 9434 208-0  
Faks. +49 9434 208-230  
[info.de@tremco-illbruck.com](mailto:info.de@tremco-illbruck.com)  
[www.tremco-illbruck.de](http://www.tremco-illbruck.de)