

CI/SfB		Yt4	
CAW P22 Uniclass L6751: P7112			

Aprašymas

Vienakomponentės, tokios, drėgmėje kietėjančios besiplečiančios poliuretano putos, purškiamos pistoletu ir pasižyminčios išskirtinėmis lankstumo, nelaidumo orui ir akustinėmis savybėmis. Puikiai sukimba su plytomis, blokeliais, akmeniu, tinku ir cementu, o taip pat mediena, metalu ir įvairiais plastikais. Išpurškus nežymiai plečiasi, todėl lengviau kontroliuoti naudojimo metu.

Spalva

Balta

Pakuotė

750 ml slėginė talpykla (12 vnt. dėžutėje)

Techninė informacija

Ypatybė	Testavimo būdas	Rezultatai
Sudėtis		Poliuretano putos
Reakcijos į ugnį klasifikacija	DIN 4102-1	B3
Išėiga		40 litrai
Vandens sugėrimas	EN 1609	0,2 kg/m ²
Tankis	LAB 015	15–25 kg/m ³
Kietėjimo laikas	FEICATM 1014 esant 23 °C ir 50 % RH	10 minučių
Pjovimo laikas	FEICATM 1005	45 minutės
Apkrovos laikas		24 valandos
Sandarumas	EN 12114	<0,1 m ³ /(h.m) esant ±1000 Pa
Deformacija	FEICATM1013	50 %
Gniuždymo jėga (10 %)	FEICATM 1011	11 kPa
Pailgėjimas plyštant	FEICATM 1018	50 %
Šiluminis laidumas	EN 12667	36 mW/m.K
Didžiausias akustinis rodiklis	EN ISO 140-1: 2005-03	63 dB
Naudojimo temperatūra	Talpykla: Aplinka:	nuo +5°C iki +30°C nuo -10°C iki +35°C
Žemiausia ir aukščiausia temp.:		Trumpalaikė: -40 °C iki +130 °C Ilgalaikė: -40 °C iki +90 °C
Laikymas		Laikykite tamsioje, sausoje vietoje 10–25 °C temperatūros aplinkoje. Talpyklas laikykite pastatytas. Produktas supilstytas į slėgines talpyklas, todėl laikykites laikymo nurodymų ir nekaitinkite.
Galiojimo trukmė		15 mėnesių, jei laikoma pagal rekomendacijas originaliose, neatidarytose talpyklose.

Reikalingi įrankiai

- „illbruck“ putų pistoletas, peilis, juosta gretimoms vietoms apsaugoti. AA290 PU putų valiklis, pistoletui nuvalyti po panaudojimo. Kietėjimo metu nestabilias vietas gali reikėti prispausti arba pritvirtinti.


Apsauginė įranga

NAUDOKITE GERAI VĒDINAMOJE VIETOJE ir būtinai naudokite visą rekomenduojamą apsauginę įrangą. Išsamios rekomendacijos pateikiamos saugos duomenų lape.



FM330

„Elastinės putos“



Naudojimas / paskirtis

FM330 puikiai tinka naudoti kaip tarpų užpildas statybinėms siūlėms, įskaitant tas vietas, kuriose numatomas judėjimas (deformacijos).

Šią priemonę tinka naudoti, pavyzdžiui, langams ir durims, grindų ir sienų sujungimams, sienų ir lubų sujungimams bei vamzdžiams ir įvadams sandarinti.

Pagrindiniai privalumai

- Itin efektyvios PU putos, pasižyminčios išskirtinėmis akustinėmis ir sandarumo savybėmis
- Orui nelaidi sudėtis, patikrinta pagal EN 12114
- Garso slopinimas – iki 63 dB sujungimų sandarinimo indeksas
- Lankstumas – iki 50 % judėjimo galimybė užtikrina siūlių vientisumą deformacijos atveju
- Neigiamoje temperatūroje tinkama naudoti sudėtis – galima naudoti iki -10 °C temperatūros aplinkoje
- Nedidelis vėlesnis plėtimasis ir tikslus gylis nustatymas

„Pro Foam Air Seal“ elastinės putos

Paruošimas

- Prieš naudodami būtinai atlikite tinkamumo testą.
- Grindų dangą apsaugokite popierine arba plastikine plėvele.
- Pašalinkite visas palaidas daleles, dulkes ir tepalus.
- Kad greičiau sukietėtų, pagrindą (jei reikia) galima sudrėkinti.

Naudojimas

- Talpyklą stipriai suplakite mažiausiai 20 kartų. Nuimkite apsauginį dangtelį ir prie talpyklos prisukite pistoletą.
- Apverskite talpyklą ir nukreipkite antgalį į tarpą. Švelniai spausdami gaiduką nustatykite tinkamą tekėjimo greitį.
- Sujungimų iki viršaus nepripildykite, nes putos plėsis. Kad rezultatai būtų optimalūs, pripildykite maždaug 80–90 % sujungimo gylio. FM330 vėliau plečiasi nežymiai lyginant su kitomis tipinėmis PU putomis, todėl tinkamai užpildyti sujungimus yra lengviau.
- Kad rezultatai būtų geriausi, talpyklą darbo metu visada laikykite vertikaliai, vožtuvą nukreipę žemyn.
- Dirbdami su horizontaliais paviršiais, visada dirbkite tolyn nuo bėgančios srovės, o dirbdami su vertikaliais paviršiais – aukštyn.
- Pildydami gilius sujungimus, putas purškite sluoksniais, palaukdami, kol kiekvienas sluoksnis pasidengs plėvele ir iš dalies sukietės. Tik tada purškite naują sluoksnį.
- Sukibimas pagerės ir kietėjimas pagreitės tarp kiekvieno sluoksnio truputi užpurškus švaraus vandens.

Valymas

Pistoletą nuvalykite išėmę putų talpyklą ir ją pakeitę AA290 PU putų valikliu. Putų perteklių nedelsdami nuvalykite AA290 PU putų valikliu arba acetonu. Įsitikinkite, kad ant valomo pagrindo nėra tirpiklio likučių. Sukietėjusias putas pašalinti galima tik mechaniniu būdu.

Pastaba.

FM330 nėra atsparios UV, todėl jas nuo saulės spindulių reikia apsaugoti tinkamu matiniu sandarikliu, užpildu arba dažais. Kaip ir kitų PU putų atveju, šios putos nesukimba su polietilenu, „Teflon®“, silikonu arba vašku dengtais paviršiais.

Sveikatos apsauga ir atsargumo priemonės

Prieš naudojant būtina perskaityti saugos duomenų lapą ir jį suprasti. Labai degios – laikykite toliau nuo atviros liepsnos ir kitų degimo šaltinių.



Techninė priežiūra

„tremco illbruck“ dirba patyrusių techninių pardavimų atstovų komanda, galinti padėti išsirinkti ir nurodyti reikiamus produktus. Jei reikia išsamesnės informacijos, dėl priežiūros ar patarimų kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių telefonu 01942 251400.

Garantija

„tremco illbruck“ produktai gamina pagal griežtus kokybės standartus. Visus pagal (a) „tremco illbruck“ rašytinius nurodymus ir

(b) „tremco illbruck“ rekomenduojamomis aplinkybėmis naudotus, tačiau defektų turinčius, produktus pakeisime nemokamai. Neprisiimame atsakomybės už šiame lankstinuke pateikiamą informaciją, nors ji publikuojama sąžiningai ir įsitikinusi, kad yra tiksli. „tremco illbruck Limited“ pasilieka teisę keisti produkto specifikacijas be išankstinio įspėjimo, pagal bendrovės nuolatinio tobulėjimo politiką.



„tremco illbruck Limited“

Coupland Road, Hindley Green
WN2 4HT Wigan
United Kingdom
Tel. +44 1942 251400
Faks.: +44 1942 251410

info.uk@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.co.uk